MADETEC® BARNIZ TRANSPARENTE

Protege y Embellece la Madera

DESCRIPCIÓN

Barniz basado en resinas alquídicas de gran calidad que le permite obtener una película fuerte y duradera. Disponible en tres niveles de brillo diferentes: Mate, Satinado y Brillante. Deja un acabado transparente resaltando las vetas naturales de la madera.

USOS

Especialmente formulado para ser aplicado sobre superficies de madera o plywood que no queden expuestas a la intemperie.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Disponible en tres niveles de brillo: mate, satinado y brillante.
- ✓ Uso interior.
- ✓ De alto rendimiento.
- ✓ Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros
Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR			UNIDADES
	BRILLANTE	MATE	SATINADO	
Peso/Galón	3.31 – 3.51	5.80 – 6.00	5.80 – 6.00	kg/gal
% Sólidos por peso	49 – 51	36 – 38	36 – 38	%
% Sólidos por volumen	46 – 48	28 – 30	28 – 30	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	Brocha, Rodillo, Pistola	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Color	Transparente	Transparente	Transparente	-
Brillo a 60°	<90	0 – 5	10 – 15	UB
Limpieza de Equipo	Solvente 630	Solvente 630	Solvente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	Tacto	Tacto	2 – 5 horas
	Repinte	Repinte	Repinte	12 horas
Dilución	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	-

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 40 m2/gal
Rodillo	30 – 40 m2/gal
Pistola	25 – 35 m2/gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique una capa de Sellador Transparente. Aplique una capa del producto en el nivel de brillo de su preferencia con brocha o pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-22-02549

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100
Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000
www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.