

MADETEC® FAST DRY BARNIZ 3 EN 1

Tinte, sellador y acabado

DESCRIPCIÓN

Producto 100% base agua, de la línea Madetec Fast Dry, para uso interior y exterior sobre superficies de madera. Libre de plomo y mercurio. Presenta la ventaja de ser tinte, sellador y acabado brillante a la vez. Es fácil de aplicar y está disponible en variedad de colores, que pueden mezclarse entre sí para obtener múltiples tonos.

USOS

Superficies para aplicar: Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera. Adicionalmente, se puede aplicar sobre materiales como fibrocemento, concreto, molduras de estereofón para lograr simulaciones de madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Tres productos en uno sólo: Tinte, Sellador y Acabado brillante a la vez.
- ✓ Contiene poliuretano.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Producto base agua.
- ✓ Resistente rayos ultravioletas.
- ✓ Repele el agua.
- ✓ Bajo olor.
- ✓ Diluible en agua.
- ✓ Bajo VOC.
- ✓ Colores mezclables entre sí.



PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.80 – 4.00	kg/gal
Viscosidad	60 – 65	KU
PH	6 – 8	-
% Sólidos por peso	38 – 40	%
% Sólidos por volumen	28 – 30	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola	-
Contenido de VOC	41	g/L
Brillo	Brillante	-
Limpieza de Equipo	Agua y Detergente	-
Secado a 25°C	Tacto	1 hora
	Repinte	4 horas
Dilución	Listo para aplicar. Si requiere utilice agua	1/8 gal agua por gal de producto

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

46 – 48 m²/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550, de forma abundante con brocha y finalmente dos capas del Acabado 3 en 1 MD96XX en el color de su elección. Luego de la primera capa de 3 en 1 para obtener un acabado más liso y terso debe lijarse suavemente para eliminar las fibras de madera que puedan levantarse, para luego aplicar la capa final.

Superficies previamente pintadas: Lije hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de Acabado 3 en 1 MD96XX.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar con brocha o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: QNP-22-00744

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.