

ICO® ESMALTE 2 EN 1

Excelente Adherencia y Duración

DESCRIPCIÓN

Formulado con base a resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, que le permiten un buen acabado y protección. Tiene además muy buena durabilidad y retención de brillo. Presenta un acabado brillante con altas cualidades como nivelación, cubrimiento y secado rápido a un precio económico. Libre de plomo y mercurio.

USOS

Ideal para protección de superficies interiores y exteriores de madera, de concreto con previa aplicación de un sellador y metal al cual se le ha aplicado una primera mano de primario anticorrosivo. Para paredes de habitaciones, cocinas, baños, fachadas, etc.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Deja un acabado de alto brillo, con excelente adherencia y duración.
- ✓ Para interiores y exteriores.
- ✓ Aplicación en todo tipo de superficies, con una preparación de superficie adecuada.
- ✓ Buen poder cubriente a un excelente precio.
- ✓ Fabricado con productos libres de plomo y mercurio

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.80 – 4.00	kg/gal
Viscosidad	85 – 95	KU
Brillo a 60°	70 mínimo (Brillante)	UB
% Sólidos por peso	20 – 25	%
% Sólidos por volumen	12 – 14	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Contenido de VOC	265	g/L
Limpieza de Equipo	Diluyente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	4 horas
	Repinte	8 horas
Dilución	Si requiere utilice diluyente 630	1/8 gal por gal pintura

**Propiedades referidas al blanco de línea*

RENDIMIENTO

28-32 m²/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

En Concreto Nuevo: Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano de sellador acrílico para repello fino Sellador 633. De existir grietas o fisuras utilizar Masilla para exteriores 6235.

En Pulidos De Cal: Para pintado en interiores/exteriores aplicar una primera mano de sellador acrílico para repello fino Sellador 633.

En Madera Nueva: Lijar hasta obtener una superficie tersa, eliminar los residuos del lijado y aplicar 1 mano de sellador blanco Madetec 600. Proteger las cabezas de los clavos con Base Anticorrosiva 380 o una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612.

En Gypsum / Fibrocemento: Aplicar una primera mano de Bloqueador de manchas Stain Killer 6210 o el sellador acrílico para repellos finos Sellador 633. Proteger las cabezas de los clavos con Base Anticorrosiva 380 una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612.

En Metal: Para aplicar sobre metal se debe eliminar todo rasgo de corrosión usando cepillo de acero, lija y Desoxidante, luego se debe aplicar Proteger las cabezas de los clavos con Base Anticorrosiva 380 o una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612. Para aplicación sobre metal galvanizado o aluminio, aplicar 1 mano de Corrotec mate.

Superficies Previamente Pintadas: Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. O aplicar una mano de bloqueador de manchas Stain Killer 6210 como promotor de adhesión. En superficies en malas condiciones se requiere la eliminación de pintura suelta o descascarada. Las áreas descubiertas se tratan como superficies nuevas. Si la superficie presenta tizamiento (pulverizado) se recomienda aplicar el fijador de superficie Sellador 633.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 7 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-22-02770

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.