

METALTEC® TIPO RÚSTICO

Esmalte Anticorrosivo 2en 1: Primario y Acabado

DESCRIPCIÓN

Esmalte formulado a partir de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos, el cual por su formulación es un producto de tecnología avanzada para ser utilizado como un acabado elegante tipo rústico y anticorrosivo al mismo tiempo, cuando se utiliza sobre acero estructural u otros materiales ferrosos expuestos a corrosión atmosférica. Libre de plomo y mercurio. Acabado rústico, secado rápido 1 hora y gran poder anticorrosivo.

USOS

Para ser utilizado especialmente en aquellos casos en que se desea aplicar un producto, que, por razones de decoración y protección, se requiera de un esmalte anticorrosivo con acabado protector y de elegante belleza rústica, y que a la vez funcione como primario. Ideal para portones, rejas, verjas, balcones y estructuras metálicas en general. Presenta un muy buen comportamiento al usarse sobre metales ferrosos nuevos (Lisos).

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ 2en 1: Primario y acabado
- ✓ Gran poder anticorrosivo
- ✓ Secado rápido: 1 hora
- ✓ Deja un acabado satinado y rústico elegante con muy buena adherencia y duración.
- ✓ Para interiores y exteriores.
- ✓ Sirve de primario y acabado a la vez.
- ✓ Aplicación en todo tipo de superficies metálicas ferrosas.
- ✓ Variedad de colores mezclables entre sí.



PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	4.20 - 4.40	kg/gal
Viscosidad	85 - 95	KU
Brillo a 60°	Satinado, perlado	UB
% Sólidos por peso	50 - 55	%
% Sólidos por volumen	33 - 37	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Contenido de VOC	520 - 550	g/L
Limpieza de Equipo	Thinner Sintético MG 1920	-
Secado a 25°C	Tacto	30 min
	Repinte	2 horas
Dilución	Si requiere utilice Thinner Sintético MG 1920	1/8 gal Thinner por gal pintura

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

55 - 59 m2/gal Teórico a 1 mils EPS (Espesor de película seca)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad.

En Metales Ferrosos Nuevos: Elimine completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre, mediante métodos manuales o mecánicos de limpieza (lija, cepillo de acero, fibras abrasivas, esmeril, etc.).

En Superficies Galvanizadas y de Aluminio: Para asegurar la adhesión del Esmalte Anticorrosivo Tipo Rústico sobre la superficie galvanizada o de aluminio se recomienda aplicar primero una capa de Corrotec Mate. Se puede usar Esmalte Anticorrosivo Tipo Rústico directamente sobre el metal en el caso de superficies galvanizadas envejecidas que presenten puntos o áreas oxidadas, luego de la limpieza adecuada de la herrumbre aplicar únicamente por spot o en puntos tratados una o dos capas de Esmalte Tipo Rústico del color deseado.

Superficies Previamente Pintadas: Superficies en buenas condiciones basta con limpiarse y secarse; es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. Se recomienda aplicar una o dos capas. Superficies en malas condiciones requieren de la eliminación de pintura dañada y proceder a eliminar completamente la corrosión o herrumbre presente mediante procesos mecánicos descritos anteriormente. Aplicar dos capas de Esmalte Anticorrosivo Tipo Rústico del color de su elección permitiendo los periodos de secado.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, 2capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.