

MASILLA ASTRAL PLÁSTICA LIVIANA

MG726

DESCRIPCIÓN

Masilla plástica liviana automotriz.

USOS

Para uso profesional, automotriz, industrial, marino y doméstico. Su textura tersa permite una fácil aplicación y un lijado suave.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Producto anti sangrante
- No se oxida
- No deja poro
- No pierde adhesión
- Fácil lijado
- Resistente al agua, ácidos, álcalis, gasolina y productos químicos



PRESENTACIONES


¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lijar hasta el metal desnudo con papel lija #80. Para remover la oxidación del metal desnudo, aplicar Desoxidante MG1822, Raye la superficie con papel lija #36 para mejorar la adhesión de la masilla. Luego, limpiar el área con un trapo empapado con Desengrasante MG1821.



Relación de la Mezcla:

MG 32XX 1 partes

MG 2151 1 partes

	<p>Esperar de 15 a 20 minutos y luego eliminar el tack utilizando una lima. Esto evitará embotamiento en la lija.</p> <p>**Tiempos de secado para condiciones ambientales de 21 °C</p>
---	--

Preparación del producto y Aplicación

Sobre una superficie limpia y seca, deposite una cantidad de masilla plástica similar al tamaño de una pelota de golf. Sobre esta, deposite una franja delgada de catalizador a temperatura normal, entre 18 y 25 °C, deposite una franja delgada de un extremo a otro de la masilla plástica. (Aproximadamente un 2% en peso). A temperaturas mayores de 25 °C, deposite ¾ partes de la franja anterior. A temperaturas menores de 18 °C, deposite una franja y cuarto. Luego mezcle ambos componentes hasta obtener un color homogéneo, presionando la mezcla con el aplicador, sobre la superficie. Mezclar en círculos genera burbujas en el producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.