

POLIURETANO SERIE 600

Pintura de acabado brillante y alto desempeño

DESCRIPCIÓN

Poliuretanos de dos (2) componentes, de secado al aire con acabado brillante, alto poder cubriente, buena durabilidad y resistencia química.

USOS

Productos para el repintado total o parcial de vehículos. Línea de Pintuco recomendada para la pintura original y procesos de repinte de transporte comercial y de flotas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto poder cubriente
- ✓ Mayor rendimiento
- ✓ Excelente brillo
- ✓ Buena durabilidad y resistencias



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD | RANGO | | UNIDADES |
|----------------------------|-------|------|----------|
| Viscosidad de presentación | 73 | 90 | KU |
| Densidad | 3.6 | 4.4 | kg/gal |
| Sólidos | 44.7 | 58.2 | % |


INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Se debe aplicar sobre un primer de Pintuco®

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

| | |
|---|--|
|  | <p>Relación de Mezcla 4:1:2.5 Endurecedor E40 o Catalizador MG2010</p> <p>Solvente recomendado: P502</p> <p>Tiempo de vida de la mezcla: 4 horas</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 16 - 18 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el brillo y desempeño.</p> |
| | <p>Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)</p> |
| | <p>Secado entre capas (Flash Off) 3-5 min a 25 °C</p> |
| | <p>Secado al aire 24 horas (a 25 °C)</p> |
| | <p>Secado Temperatura (Tiempo para pulido) Horneo: 30 min a 60 °C 6 horas</p> |

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 20 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

Componente A: Galón – 3.785 Litros

Componente B: Cuarto – 0.945 Litros

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos, pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.