

## STAIN KILLER 6310 BASE AGUA

### Sellador antialcalino – Bloqueador de manchas

#### DESCRIPCIÓN

Stain Killer 6310 Base Agua es un sellador antialcalino, base agua, formulado a partir de resinas acrílicas, diseñado con pigmentos especiales y aditivos que lo convierten en un producto de muy alto desempeño, presenta excelentes propiedades de adhesión sobre superficies brillantes, trabaja como bloqueador de manchas de humedad, tabaco, moho, grafiti, smog, óxido. Es altamente resistente a la alcalinidad (resistencia a pH 12), lo que permite en superficies nuevas de concreto poder pintar 10 días después de la fragua.



#### USOS

Se recomienda como promotor de adhesión en superficies cubiertas con pinturas brillantes a base de aceite y que desean pintarse con base agua. Idóneo para obras donde se requiere acelerar los tiempos de ejecución de obra, gracias a que se puede pintar 10 días después de fraguado el concreto, este producto es bajo VOC lo que le permite cumplir con normativa LEED.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente bloqueador de manchas de óxido, humedad, sales calinas, etc.
- ✓ Altísima resistencia a la alcalinidad.
- ✓ Excelente adherencia a las superficies lisas y brillantes.
- ✓ Excelente cubrimiento y rendimiento.
- ✓ Libre de plomo, mercurio y cromo.
- ✓ Secado rápido con excelente nivelación.

#### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros.

Galón: 3,785 Litros.

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	4.8 – 5.1	kg/gal
Rendimiento	25 – 30	m <sup>2</sup> /gal
% Sólidos por peso	56 – 60	%
% Sólidos por volumen	45 – 49	%
	54	
Contenido de VOC	Cumple norma LEED SCAQMD R1113	g/L
Viscosidad	90 – 95	KU
Métodos de Aplicación	Bocha, rodillo, pistola	-
Limpieza de Equipo	Agua y detergente	-
Color	Blanco	-
Brillo	Mate	-
Tipo Genérico	Resina Vinil Acrílica	-
Secado a 25°C	Tacto Repinte	1 h 3 h
Dilución	Si requiere utilice agua	1/8 gal agua por gal sellador

## RENDIMIENTO

68 – 72 m<sup>2</sup>/gal (Teórico a 1 mils de espesor)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes.

*Concreto Nuevo:* Sobre superficies de concreto con repellos finos permitir al menos 10 días de fraguado previo a la aplicación del Stain Killer 6310. Para un mejor desempeño y rendimiento eliminar con cualquier medio abrasivo disponible las asperezas de la superficie.

De existir grietas o fisura utilizar Masilla para paredes 675 en interiores o masilla para exteriores Sellatec 6235 en exteriores.

*Paredes de Fibrocemento, Tabla – Yeso:* Recubrir cabezas de clavos o de pernos con Anticorrosivo Corrotec de Protecto antes de aplicar o recubrir.

### Preparación del producto y Aplicación

Para cubrir superficies brillantes, se recomienda una dilución del producto entre el 10% a 15% utilizando agua limpia. Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y Ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de cuatro horas mínimo de secado para no Ser afectado por la lluvia. No se recomienda usarse como base en pinturas para pisos.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del Producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo Con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Consulte la Hoja de seguridad MSDS.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-23-00328

### FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

**NOTAS LEGALES:** Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.