# MADETEC MASILLA PARA MADERA

## MD55/MD63

### DESCRIPCIÓN

Masilla para rellenar superficies de madera. Es de fácil aplicación y rápido secado.

### USOS

Indicado para resanar grietas y pequeñas imperfecciones de la madera.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto poder de relleno
- Fácil de lijar
- Secado rápido
- Listo para usar
- Libre de plomo y mercurio

### PRESENTACIONES

1/4 galón: 0.945 Litros

1 galón: 3,785 Litros

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO) | VALOR | UNIDADES |
|---|---|---|
| Composición | Resina Nitrocelulosa | - |
| Color | MD55 Caoba<br>MD63 Pino | - |
| Métodos de aplicación | Llaneta o espátula | - |
| Peso por galón | 5,58 – 5,78 | kg/gal |
| Viscosidad | | |
| % Sólidos por peso | 52-54 | % |
| % Sólidos por volumen | 36-38 | % |
| Reducción | Listo para usarse | - |
| Limpieza de Equipo | Thinner Corriente | - |
| Secado a 25°C | 5 | min |

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Debe aplicarse a una superficie de madera nueva, seca, limpia, bien lijada y que no esté resinosa. En caso de maderas de repinte, se pueden presentar dos opciones: *Película actual en mal estado:* elimine con Thinner Madetec adecuado, y por medios mecánicos. Acondicione luego como si se tratara de una superficie nueva. *Película actual en buen estado:* acondicione, lijando la película existente en el sentido de la veta. Use un proceso de lija adecuado, dependiendo de la profundidad, que permita nivelar y uniformar la superficie; luego, afínala con el papel de lija # 220.

### Preparación del producto y Aplicación

Puede aplicarse con llaneta o espátula. Este producto ya viene en una presentación lista para uso. En caso de requerir añadir solvente, usar MD116 y no adicionar más de 10%. Dé una mano gruesa del producto. Remueva el exceso de Masilla con un trapo o mecha, usando movimientos circulares y ejerciendo presión sobre la madera. Deje secar por 1 hora, o preferiblemente toda la noche, antes recubrir. Temperatura óptima de aplicación: de 25 a 30 °C. Humedad relativa ambiental óptima (HR): 60-70%. Las humedades superiores pueden ocasionar blanqueo, por lo que se recomienda dosificar un 5-15% de Retardador. Cuando se esté arriba de un 90% de HR, es preferible no aplicarlo.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad y de uso, respectivamente. *Equipo de seguridad recomendado:* Anteojos de seguridad y guantes.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:
servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com

## FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100
Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000
Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23
www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.